



INTERNI
ESTERNI



OWATROL®-DECO

PITTURA DECORATIVA PER TUTTE LE SUPERFICI

Descrizione del prodotto

OWATROL®-DECO è allo stesso tempo un primer antiruggine e una finitura decorativa che somma il potere penetrante e adesivo dell' OWATROL® OIL* alle qualità di resistenza all'invecchiamento e all'inquinamento di pigmenti selezionati. Penetrando nelle imperfezioni della superficie, e quindi legandosi fortemente a essa, OWATROL®-DECO può essere applicato direttamente su qualunque superficie, anche se arrugginita, proteggendola a lungo e prolungandone la vita utile. OWATROL®-DECO non emette sostanze tossiche e può essere usato in ambienti chiusi; una volta perfettamente asciutto resiste a temperature fino a 175°C. Altamente elastico, OWATROL®-DECO non screpola e non sfoglia, il che lo rende particolarmente adatto per superfici soggette a forti movimenti quali la plastica e il PVC-u. OWATROL®-DECO aderisce perfettamente al metallo pulito e brillante; le superfici appena sabbiate non necessitano di essere immediatamente trattate con OWATROL®-DECO in quanto un sottile strato di ruggine non ne influenza le caratteristiche o la resa finale.

Proprietà

- Interni ed esterni.
- Facile da applicare.
- Finitura brillante altamente flessibile - Non screpola e non sfoglia.
- Primer antiruggine e finitura in un solo prodotto.
- Aderisce a tutte le superfici - plastica, legno, metalli ferrosi e non ferrosi.
- Eccellente resistenza all'invecchiamento, all'umidità e all'inquinamento.
- Disponibile in 6 colori.
- Può essere applicato direttamente sulla ruggine.
- Il film perfettamente essiccato resiste a temperature fino a 175°C.

Ambiti di impiego

- Metalli ferrosi e non ferrosi - inox, alluminio, zincati...
- Cancellate, ringhiere, mobili da giardino, porticati, strutture metalliche...
- Porte, telai, caloriferi, tubi, macchinari, tegole, polistirene espanso...
- Plastica e legno.
- Superfici verticali e orizzontali.

Caratteristiche tecniche

Finitura: Lucida.
Veicolo: Resine alchidiche.
Solvente: Solvente.
Viscosità: Media.
Peso Specifico (@ 20°C): 1.1 ± 0.01.
Stato Fisico: Fluido.
Residuo Secco: 68% ± 2.
Flash point: > +60°C.
Resistenza alla Temperatura (Film perfettamente essiccato): +175°C.
Vita di Scaffale: 2 anni in imballo originale mai aperto.
Confezioni disponibili: 0.5L, 2.5L, 20L.

Colori:



- Essiccazione:**
- Secco al tatto: 6-8 ore.
 - Essiccato: 24 ore, in funzione di temperatura e umidità.
 - Sovraverniciabile: 24-48 ore.

COV: Valore limite UE per questo prodotto (cat A/i): 500 g/l (2010). Questo prodotto contiene max. 365 g/l.

Attrezzi per l'applicazione

Pennello
 Rullo
 Airless (0.4 mm x 80° @ 128-138 bar)

Consigli per una buona applicazione

Coprire tutto ciò che non si intende trattare, comprese piante e arbusti.
 Applicare a temperature comprese tra 5°C e 35°C.
 Non applicare alla luce diretta del sole o su superfici calde.
 Se si applica a spruzzo aggiungere un 5-20% di OWATROL® OIL*, se necessario, per portare OWATROL®-DECO alla viscosità desiderata.

Preparazione della superficie

La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di tracce di olio, grasso e altri contaminanti. Rimuovere ogni traccia di calamina e tutte le parti di ruggine o di vecchia pittura che tendono a staccarsi, in modo da applicare su di una superficie sana. Spazzolare leggermente le superfici poco arrugginite. Smussare i bordi di tutte le zone rimaste scoperte in modo da minimizzare il dislivello e favorire una finitura uniforme. Le superfici esposte ad agenti chimici (acidi, alcali o depositi salini) devono essere lavate con abbondante acqua o con vapore. Le superfici gravemente contaminate devono essere pulite con un solvente appropriato. Carteggiare con grana 120 le superfici in legno nuovo per aprire il poro del legno e spolverare con cura. Pulire con alcol denaturato per rimuovere ogni residuo. I legni ricchi di oli e resine o grassi devono essere pretrattati con alcol denaturato, acetone o altro prodotto a solvente.

Applicazione

Agitare bene prima e durante l'uso. Non diluire.

SUPERFICI METALLICHE

Superfici nuove, non zincate:

Applicare 2 mani di OWATROL®-DECO rispettando i tempi di essiccazione.

Superfici nuove, zincate:

Applicare una mano di OWATROL® OIL* e lasciare asciugare 24 ore.

Applicare 2 mani di OWATROL®-DECO rispettando i tempi di essiccazione.

Acciaio pulito, poco arrugginito o nuovo e non pitturato:

Applicare 2 mani di OWATROL®-DECO rispettando i tempi di essiccazione.

Superfici vecchie e molto ossidate:

Applicare OWATROL® OIL* "bagnato su bagnato" fino alla saturazione della ruggine e lasciare asciugare.

Applicare 2 mani di OWATROL®-DECO rispettando i tempi di essiccazione.

Superfici già pitturate:

Ritoccare tutte le zone scoperte con OWATROL® OIL* o OWATROL®-DECO in base al livello di ossidazione e lasciare asciugare. Continuare ad applicare OWATROL®-DECO, rispettando i tempi di essiccazione, fino a raggiungere il livello della finitura preesistente.

Applicare 2 mani di OWATROL®-DECO sull'intera area rispettando i tempi di essiccazione.

SUPERFICI IN LEGNO

Superfici in legno nuovo:

Applicare 2 mani di OWATROL®-DECO sull'intera area; rispettando i tempi di essiccazione.

Superfici in cattivo stato o molto porose:

Applicare una mano di OWATROL® OIL* e lasciare asciugare 24 ore.

Applicare 2 mani di OWATROL®-DECO rispettando i tempi di essiccazione.

Superfici già pitturate:

Ritoccare tutte le zone scoperte con OWATROL® OIL* o OWATROL®-DECO in base alle condizioni e alla porosità del legno. Continuare ad applicare OWATROL®-DECO, rispettando i tempi di essiccazione, fino a raggiungere il livello della finitura preesistente.

Applicare 2 mani di OWATROL®-DECO sull'intera area rispettando i tempi di essiccazione.

ALTRE SUPERFICI (plastica, polistirene espanso, tegole...)

Applicare 2 mani di OWATROL®-DECO rispettando i tempi di essiccazione.

Su superfici già pitturate, ritoccare tutte le zone scoperte con OWATROL® OIL* o OWATROL®-DECO fino a raggiungere il livello della finitura preesistente.

Applicare 2 mani di OWATROL®-DECO sull'intera area rispettando i tempi di essiccazione.

Resa

Da 12 a 15 m²/L.

La resa effettiva dipenderà dal metodo di applicazione, dalla natura e dalla porosità della superficie.

Manutenzione

La manutenzione è semplice e la sua frequenza dipenderà dalle condizioni ambientali alle quali la superficie sarà esposta. Rimuovere tutte le parti di ruggine o di vecchia pittura che tendono a staccarsi, in modo da applicare su di una superficie sana. Smussare i bordi di tutte le zone rimaste scoperte in modo da minimizzare il dislivello e favorire una finitura uniforme. Sulle superfici fortemente ossidate o su legno molto poroso, applicare OWATROL® OIL* "bagnato su bagnato" fino alla saturazione e lasciare asciugare. Ritoccare con OWATROL®-DECO le zone rimaste scoperte fino a raggiungere il livello della finitura ancora in buono stato. Applicare 1 o 2 mani di OWATROL®-DECO sull'intera area per ripristinare la finitura.

Pulizia degli attrezzi

Pulire tutti gli attrezzi con acqua mentre sono ancora umidi. Se il prodotto essicca gli attrezzi devono essere puliti con uno sverniciatore.

Attenzione: gli stracci sporchi di prodotto devono essere inzuppati d'acqua prima di essere gettati via definitivamente. Rischio di autocombustione. Gli stracci sporchi che si creano durante l'applicazione devono essere temporaneamente riposti in un contenitore metallico contenente dell'acqua prima dello smaltimento definitivo.

Stoccaggio

Tutto il quantitativo di OWATROL®-DECO avanzato deve essere trasferito in un contenitore più piccolo e a tenuta, in metallo o vetro. Tenere al riparo dal gelo e dalle temperature elevate.

Informazioni generali

La massima cura è stata prestata affinché le informazioni contenute in questa scheda tecnica siano accurate. **OWATROL International** non può garantire alcun risultato in quanto non ha alcun controllo sulle condizioni nelle quali il prodotto viene impiegato. Per maggiori consigli e informazioni potete contattare il nostro reparto tecnico a questo indirizzo info@owatrol.com o il distributore OWATROL nel Vostro Paese.

Le informazioni contenute in questa scheda sono corrette al momento della stesura.

Tutti i prodotti OWATROL menzionati in questo documento devono essere impiegati seguendo le istruzioni presenti sulle rispettive confezioni e schede tecniche.

Sicurezza

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Fare riferimento alla scheda di sicurezza e al testo presente sull'etichetta. **Scheda di sicurezza disponibile su www.owatrol.it**

Data di pubblicazione

Aprile 2012

* Stesso fabbricante.

OWATROL INTERNATIONAL SLU

Barcelona - Spain

Tel. +34 93 125 88 68

Fax +34 93 106 02 13

OWATROL®-DECO è un marchio



Tutte le nostre soluzioni su:

www.owatrol.com/it