

## STUCCHI ED INTONACI

## RINNOVARE ALL'INTERNO



Stuccatura con una spatola larga (20 - 22 cm) sopra un fondo di cemento grezzo di colore grigio (senza applicazione della pittura).

01



Stuccatura e riempimento con una spatola larga (20 - 22 cm) sopra un fondo di cemento plastificato (pittura plastica tradizionale).

02



PRODOTTO IN POLVERE

INTERNO

SPESSORE MASSIMO PER STRATO  
10 mm IN RASATURA  
ILLIMITATO IN RIEMPIMENTO

CLASSIFICAIONE  
SECONDO NORMA UNE 48313: 2008 EX

G<sub>3</sub>E<sub>5</sub>S<sub>3</sub>V<sub>2</sub>W<sub>3</sub>A<sub>0</sub>C<sub>0</sub>

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Stucco in polvere per il rinnovamento e la riparazione di crepe ed imperfezioni, a base di cemento per uso interno.

Molto indicato per i lavori che richiedono una finitura e una pitturazione rapida

## SUPPORTI

- GESSO
- SCAGLIOLA
- CEMENTO
- CALCESTRUZZO
- BLOCCHI DI CEMENTO
- PIETRA

- PITTURA PLASTICA
- PIASTRELLE\*
- PASTA DI VETRO\*
- FONDI POCO ASSORBENTI\*

\* VEDI SEZIONE OSSERVAZIONI

## PROPRIETA' ED USO

- PRESA RAPIDA
- ESSICAZIONE RAPIDA
- FACILITA' DI APPLICAZIONE
- APPLICABILE SIA IN STRATO FINE CHE IN SPESSORE
- MASSIMA ADERENZA ANCHE SU FONDI POCO ASSORBENTI
- FINITURA FINALE MOLTO RESISTENTE
- FACILE DA CARTEGGIARE
- COLORE EXTRA-BIANCO

## STUCCHI ED INTONACI

## RINNOVARE ALL'INTERNO

## APLICACIÓN EN OBRA

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere sano, pulito, forte, esente da umidità e libero da tutte le tracce di salnitri, funghi, microrganismi, polvere, grassi e qualsiasi altro tipo di materiale che possa rendere difficile la buona aderenza del prodotto al supporto. Quando il supporto presenta tracce di funghi, alghe o altri tipi di microrganismi procederemo al trattamento con il nostro **RX-508 RUALAIX ANTIMUFFA**.

I fondi di natura polverosa devono essere consolidati con un consolidante (linea FIJAPREN), perché altrimenti la polvere impedisce l'aderenza sul supporto. Allo stesso modo, i fondi vecchi composti da gesso morto o da alcune parti mal aderite, devono essere risanati: **è totalmente sconsigliato la restaurazione di un supporto rovinato se non dopo un risanamento**. Se il supporto presenta distaccamenti, dobbiamo raschiarli ed eliminarli fino ad un fondo consistente, applicando poi un consolidante (linea FIJAPREN) per eliminare ogni traccia di polvere. Un supporto consistente è quello composto da mattoni, cemento, gesso vivo o qualsiasi altro materiale purché sia sempre in grado di supportare il peso e la tensione degli strati successivi applicati, senza separarsi o subire alterazioni nella sua struttura. Se osserviamo la presenza di fessure strutturali, dobbiamo aprirle e consolidarle con un consolidante (línea FIJAPREN), lasciare essiccare per almeno 4 ore e subito dopo, riempirle.

## MODO D'USO

1. Miscelare con acqua in ragione di un 40-45%. Per ogni sacco da 15 Kg. di devono utilizzare per la miscelazione dai 6 ai 6.75 litri di acqua. La miscelazione si deve realizzare in forma manuale o meccanica utilizzando un miscelatore elettrico. Lasciare riposare la pasta qualche minuto e subito dopo applicare. A causa della rapidità di indurimento di questo tipo di materiale raccomandiamo di preparare l'esatto quantitativo di pasta da utilizzare in base alla sua vita utile. Se dopo questo tempo si nota un addensamento, è indice dell'inizio dell'indurimento. Non rimescolare, perché si andrebbe a interrompere la curva dell'indurimento.
2. **RIPARAZIONE DI CAVITÀ**: Per il riempimento di cavità, si raccomanda di utilizzare una spatola di medie dimensioni, che permetta di fare una buona pressione all'interno della cavità. Nel caso in cui è possibile, utilizzare una spatola leggermente più grande della larghezza della cavità.
3. **RASATURA DI UNA PARETE**: L'operazione di lisciatura si realizza sempre verticalmente dal basso verso l'alto con una spatola larga, ponendo materiale e rimuovendo quello in eccesso in continuazione, cercando sempre di lisciare e risanare tutti i difetti delle superfici. I giunti devono essere trattati al contrario, da sopra verso sotto. E' possibile l'applicazione a sezioni, utilizzando gli strumenti necessari per creare una superficie perfettamente piana
4. Finalmente, dopo l'essiccazione della seconda mano, si può cartavetrare la superficie e se non si osservano imperfezioni si può procedere con la pittura.



■ Supporto polveroso



■ Imprimitura del supporto con il consolidante all'alcool



■ Vecchio fondo mal aderito



■ Umidità e microrganismi sopra il supporto

### STUCCHI ED INTONACI

#### RINNOVARE ALL'INTERNO

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Vita utile(S/ITE CI/51-L)	30 - 45 circa*
Comportamento al fuoco	A2 - s1- d0 Combustibile
Granulometria	300 µm - Media
pH (S/ITE CI/18-L)	7.0 - 8.0
Durezza shore C (S/ITE CI/22-L)	82
Tempo Presa (S/ITE CI/50-L)	50 - 1H30' circa*
Pulizia attrezzi	Con acqua

RENDIMENTO (S/ITE CI/62-L)	
Kilogrammi di polvere applicati per m <sup>2</sup> in 1 mm di spessore	0.90 - 1.05
Kilogrammi di pasta applicati per m <sup>2</sup> in 1 mm di spessore	1.40 - 1.60

TEMPO DI ESSICAZIONE IN PROFONDITA' (S/ITE CI/52-L)		
SUPPORTO	SPESSORE MEDIO	TEMPO
Calcestruzzo	strato di 1 mm.	3 H circa.*
Pittura	strato di 1 mm.	3 H circa.*
Scagliola	strato di 1 mm.	2 - 3 H*

DENSITA' (S/ITE CI/53-L)	
POLVERE (g/ml)	PASTA (g/ml)
0.96	1.56

ADERENZA (S/ANEXO 2 NF P 74202-1 DTU 59.2)	
SOBRE PINTURA PLÁSTICA	SOBRE CEMENTO
Superior a 0.7 MPa	Superior a 1.0 MPa

### EMBALAJE



FORMATO	15 KG.	15 KG.	5 KG.	1 KG.
UD./SCATOLE	-	-	4	20
PALLETS	66 SACCHI	33 FUSTI	35 SCATOLE	36 SCATOLE

### INFORMAZIONI DI INTERESSE

Il processo di produzione della linea **RUALAIX** è controllato per lotti, ciò permette una rintracciabilità in grado di far fronte a qualunque incidente. Il sistema di qualità utilizzato include la formula propria di ogni articolo ed il controllo nell'elaborazione dello stesso, quanto della materia prima utilizzata, garantendo l'uniformità del prodotto finale ottenuto. L'utilizzo di ecotecnologie nel processo produttivo, ci permettono la realizzazione di un lavoro efficiente, senza pregiudicare l'ambiente che ci circonda.

- PRODOTTO NON INFIAMMABILE
- EVITARE CHE IL PRODOTTO ENTRI IN CONTATTO CON LA PELLE E GLI OCCHI
- NELLA ZONA DI APPLICAZIONE DEVE ESSERE PROIBITO FUMARE, MANGIARE E BERE.
- RISPETTARE LA LEGISLAZIONE SULL'IGIENE E SULLA SICUREZZA
- MANTENERE IL PRODOTTO IN UN AMBIENTE SECCO, CONSERVATO NELLE CONFEZIONI ORIGINALI BEN SIGILLATE.
- I MATERIALI DI INDURIMENTO RAPIDO RIMANGONO INVARIATI PER 6 MESI

## STUCCHI ED INTONACI

## RINNOVARE ALL'INTERNO

## PRONTO SOCCORSO, MISURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- **INALAZIONE:** Irrita le vie respiratorie. Si raccomanda l'utilizzo della mascherina con filtro
- **CONTATTO CON GLI OCCHI:** Irrita gli occhi. In caso di lenti a contatto, toglierle. Lavare abbondantemente gli occhi con acqua pulita e fresca per almeno 10 minuti tirando verso l'alto le palpebre e cercare assistenza medica. Utilizzare occhiali protettivi.
- **CONTATTO CON LA PELLE:** lavare con acqua e sapone o detergente per la pelle. Le creme protettive possono aiutare a proteggere le zone esposte della pelle.
- **INGESTIONE:** in caso di ingestione accidentale, rimanere

## OSSERVAZIONI

- Per una adeguata e corretta applicazione del prodotto, è imprescindibile la lettura della scheda tecnica.
- I dati riportati nella scheda tecnica sono ottenuti in condizioni normali di laboratorio e sopra supporti normali, potrebbero variare in funzione delle condizioni di posa in opera (assorbimento del supporto, spessore applicato, acqua di miscelazione, temperatura e umidità ambientale).
- Le condizioni di lavoro dell'utilizzatore sono fuori dal nostro controllo.
- Il prodotto non deve essere utilizzato per fini diversi da quelli specificati. Si raccomanda di seguire le indicazioni presenti sulla scheda tecnica.
- È fondamentale la verifica dello stato del supporto prima dell'applicazione
- Leggere attentamente il paragrafo relativo alla **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**
- Utilizzare il prodotto entro la sua vita utile. Superato questo tempo si possono ottenere condizioni sfavorevoli.
- Il tempo stabilito della vita utile del prodotto, è calcolato in condizioni normali di laboratorio, sono per tanto indicativi, potendo variare a seconda delle condizioni ambientali.
- Non mescolare con qualsiasi altro materiale, perché non conserverà le sue caratteristiche tecniche.
- Supporta le pitture tradizionali all'acqua. In caso di dubbio si consiglia di eseguire un test sul supporto, prima della pitturazione..
- Lo stato permanente di calore non è adatto allo stucco di gamma RUALAIX, perché i suoi componenti minerali non contengono argilla e ignifughi. Per tanto è totalmente sconsigliato applicare sopra supporti riscaldati.
- Non bagnare il supporto. I prodotti della gamma REVOX hanno la proprietà di conservare l'acqua della miscelazione, permettendo una buona lavorabilità senza arrotolarsi.
- No es recomendable la aplicación del producto sobre pinturas viejas que puedan desprenderse con la aplicación del enlucido.
- (\*) Il processo di rinnovamento con **RX-110E** sopra supporti di scarso o nullo assorbimento si può realizzare direttamente sopra supporto pulito e sano senza superare uno spessore per strato superiore a 3mm.
- (\*) Per effettuare uno spessore tra i 4 e 9 mm sopra un fondo di scarso o nullo assorbimento si richiede l'applicazione preventiva di una mano di ponte aderente **RX-504 IMPRIVAL** diluito al 50%

## STUCCHI ED INTONACI

## RINNOVARE ALL'INTERNO

## OSSERVAZIONI

- (\*) E' totalmente sconsigliato l'applicazione di spessori superiori a 10 mm. sopra supporti di scarso o nullo assorbimento.
- Quando **RX-110E** viene applicato sopra supporti di gesso o intonaco, è necessario applicare preventivamente un consolidante sopra il fondo.
- Questo prodotto può essere utilizzato per il risanamento di fori, buchi, cavità e danneggiamenti, senza tener conto del limite di spessore, tuttavia, per la finitura completa, si sconsiglia di superare lo spessore massimo calcolato per il prodotto.
- L'ufficio tecnico dello stabilimento Baixens informa che le formule dei nuovi articoli, si considerano in fase sperimentale fino a formare uno storico annuale. A partire da quel momento il nuovo prodotto si considera totalmente consolidato nel mercato. Nel frattempo, Baixens si riserva il diritto di modificare le condizioni di lavoro o apportare delle varianti secondo criteri tecnici. I dati soggetti a modifiche, saranno contrassegnati con un asterisco per una facile identificazione, pertanto potranno essere modificati e migliorati i prodotti di recente creazione e/o in fase sperimentale per necessità e/o per esigenze di mercato.
- Abbiamo a vostra disposizione un'equipe tecnica - commerciale che darà assistenza a qualsiasi vostra domanda o consulenza.

**BAIXENS ESPAÑA**

POL.IND.MONCARRA, S/N  
46230 ALGINET (VALENCIA)  
T.: 961.750.834 F.: 961.752.471  
www.baixens.com

**BAIXENS FRANCE**

14, RUE DU PONT, NEUF  
75001 PARIS (FRANCE)  
T.: 0.800.90.14.37 F.: 0.800.90.20.52  
www.baixens.com

**BAIXENS PORTUGAL**

AVENIDA DA OLIVENÇA,5  
2450109 NAZARE (PORTUGAL)  
T.: 262.56.04.82 F.: 262.56.04.83  
www.baixens.com

**BAIXENS ITALIA / BULOVA**

VIA PIETRO NENNI,36  
46019 CICOGNARA-MANTOVA (ITALIA)  
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831  
www.baixens.com  
www.bulova-pennelli.com

